

PAGEL® - B1 KIIRREMONDISEGU

B1

OMADUSED

- **Kiirkivinev segu** avade ja õnaruste täitmiseks ja igasugusteks betooni remonditöödeks (töötlemise aeg umbes 2-5 min)
- Sertifitseeritud tulekaitseklassiga A1 vastavalt DIN 4102-1 ja EN 13501.
- **Ülimalt lihtne kasutada** ja vajab vaid segamist veega.
- Moodustab väga plastilise ja voolitava massi, mida sõltuvalt temperatuurist võib koormata juba mõne minuti pärast
- Tsemendil baasil, kloriididevaba. Ei tekita soolakahjustusi või terase korrodeerumist.
- Veekindel, suurel määral õlile läbitungimatu ja korrosioonikaitse
- Suured **varajased tugevused**. **PAGEL KIIRREMONDISEGU** saavutab survetugevuse 2,5 N/mm² (1 h) ja 65 N/mm² (28 p) väga lühikese ajaga
- Asendamatu **paigaldusabi** kõikidele paigaldusega tegelevatele ehitusspetsialistidele
- **Ettevõtte on sertifitseeritud vastavalt DIN EN ISO 9001:2008-le.**

KASUTUSALA

- **avade täitmine** ankrute, värava osade, rööbaste, ühendusvarraste, masinaosade, terastalade, jne. kinnitamiseks.
- **vee lekete peatamiseks.**
- avade ja pragude **sulgemiseks** ja täitmiseks.
- kivide ümbert **vahede täitmiseks**
- erinevate **ehituslike avade täitmiseks** lukkseppadele, elektrikutele, telliseladujatele, maalritele, dekoreerijatele ja paigaldajatele
- pragude pinnalt sulgemine materjalides, mis on suletud spetsiaalsete materjalidega ja kivimüüris ja betoonis pragude täitmine



TEHNILISED ANDMED			
TÜÜP	B1		
Survetugevus	1 h	N/mm ²	≥2,5
	24 h	N/mm ²	≥30
	7 p	N/mm ²	≥40
	28 p	N/mm ²	≥55
Vee kogus	u. %	25-30	
Segamise aeg	u. sek.	30	
Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised			

Ladustamine: kuni 9 kuud
jahedas plusskraadidel
originaalpakendis ja kuivas

Pakend: 15 Kg ämber

Ohutusklass: ei sisalda ohtlike ühendeid.
Vaata ohutuskaarti

giscode: ZP1 (Saksamaa ohtlike lisandite informatsiooni süsteem)

KASUTAMINE

ALUSPIND: Puhasta pind korralikult ja eemalda kõik lahtised tükid, tsemendipiim ja kõik asjad, mis võivad takistada segul pinnaga nakkuda. Märka pinnad küllastumiseni.

SEGAMINE: Sega segu veega veega vahekorras: B1 (B2) = 1:2 kuni 1:3 sobilikus nõus. Segamise aeg umbes 30 sek..

KASUTATAV VESI: joogivee kvaliteediga

PAIGALDUS: PAGEL B1 BLITZMÖRTEL (KIIRPARANDUSSEGU) paigalda segu koheselt peale segamist.

Keeruliste remontide korral uurista kalasaba kujuline õõnsus remonditava koha juurde

Kui on tegemist lekkiva vee peatamisega suru segu korgiks avausse ja hoi a kerget survet 3 min.

Selles infolehes esitatud teave on koostatud meie klienditeeninduse poolt ja on tulemus põhjalikele uurimistöödele ja pikaajalisele kogemusele. Siiski on need ilma meiepoolse vastutuseta kolmandate isikute varalistele õigustele ja ei vabasta kasutajat vastutusest kontrollida, et tooted ja paigaldus oleksid sobilikud kavandatud kasutusotstarbega. Esitatud andmed on tuletatud testidest normaalses kliimatingimustes vastavalt DIN 50014 ja näitavad keskmist väärtust ja analüüsi. Toimetatud kaubal on võimalikud kõrvalekalded näitustes. On võimalik, et soovitud võivad erineda sellest, mis on näidatud antud tootelehel. Sel juhul on vajalik meie kirjalik nõusolek. On kliendi vastutus veenduda, et neil on kõige uuem tooteleht ja selle sisu on kehtiv. Meie klienditeenindusel on hea meel pakkuda abi igal ajal. Me hindame Teie huvi meie toote vastu. See infoleht asendab varem antud informatsiooni. Palun leidke värskem tooteleht www.pagel.com



Selbu Holding OÜ
tel. (+372) 53 58 3696
info@betoniplast.eu
www.betoniplast.eu



PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

TEL. +49 20168504-0 · FAX +49 20168504-31

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM