

# PAGEL® - KIIRPARANDUS/TÄITESEGU

## OMADUSED

- Kiire kivinemisega remondisegu sobilik kõiksugusteks remontideks, täitmisteks ja tihendamiseks.
- Üliihhtne kasutada ja vajab vaid veega segamist
- Valmissegatud segu on pehme, plastilise konsistentsiga ja sõltuvalt temperatuurist kasutatav lühikest aega.
- Tsemendivaba. Ei sisalda korrodeerivaid lisandeid ja katalüsaatoreid
- Veeauru läbilaskev ja külmakindel
- Ei lasa vett läbi ja vastupidav enamikele õlidele ja kütustele
- Sertifitseeritud tulekindluse klassile A1 vastavalt **EN 13501** ja **DIN 4102**
- Toodetud, sertifitseeritud ja tehase poolse kontrolliga vastavalt ISO 9001-le.

## KASUTUSALA

- Pragude remondiks betoonis ja kiviseintes, kanalisatsioonis ja kanalites
- Vett lekkivate pragude tihendamine edasiseks lekkimise remondiks.
- Seinte kinnitamine maapealsetes ja maaalustes ehitistes
- Betoonitorude ühendamine ja remont
- Elektri ja vee- ja kütteorude paigaldus

## PAGEL® - KIIRPARANDUS-TÄITESEGU

	XC	XD	XS	XF	XA	XM
	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3
KA-S	••••	••••	••••	••••	••	•



**PAGEL® - KIIRPARANDUS/TÄITSEGU**

Tüüp	KA-S		
Tera suurus	mm	0,5	
Kihi paksus	mm	≥2	
Vee kogus	%	u. 20	
Kulu	Kg/dm <sup>3</sup>	1,75	
Töötlemise aeg 20°C	Min.	0,5	
Segamise aeg	Min.	1	
Survetugevus	1 h	N/mm <sup>2</sup>	≥4
	2 h	N/mm <sup>2</sup>	≥4
	4 h	N/mm <sup>2</sup>	≥8
	6 h	N/mm <sup>2</sup>	≥10
	8 h	N/mm <sup>2</sup>	≥20
	1 p	N/mm <sup>2</sup>	≥30
	7 p	N/mm <sup>2</sup>	≥50
	28 p	N/mm <sup>2</sup>	≥60

Kõik tabelis antud näitajad on juhendava iseloomuga, tõestatud meie Saksa tehases. Teistes tehastes tehtud segude näitajad võivad olla teised

\* DIN EN 196-1 – survetugevuse test

Ladustamine: kuni 6 kuud originaalpakendis ja kuivas  
Pakend: 10 Kg ämber  
Ohutusklass: ei sisalda ohtlikke ühendeid.  
GISCODE: ZP1

**KASUTAMINE**

**ALUSPIND:** Puhasta korralikult, eemalda kõik lahtised tükid ja võimalik tsemendipiim, õli, määrded vmt kasutades selleks survepesurit või muud vahendit kuni kandva ja nakuva pinnani. Aluspind peab olema väljatõmbejõuga ( $i M \geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ ). Tee pinnad korralikult märjaks.

**SEGAMINE:** Segu on valmis kasutamiseks ja vajab ainult läbisegamist umbes 20% veega. Segamise aeg umbes 1 min.

**PAIGALDUS:** Kanna segu pinnale koheselt peale segamist. Kui on tegemist lekkiva vee peatamisega suru segu korgiks prakku ja hoi a kerget survet 1-2 min.

**TÄHELEPANU:** Paigaldatud segu pind tuleb katta nii kiiresti kui võimalik vee aurustumise kaitseks või hiljemalt siis, kui pind hakkab kivinema. Pind tuleb hoida niiske kas niisutamisega või aurustumist vältiva kilega.