Toote nr. 4216

TECMA PAINT® SILICATOS

MINERAALNE VEEKINDEL KATTEKIHT FASSAADIDELE

KIRJELDUS:

TECMA PAINT® SILICATOS on mineraalne silikaatide baasil kate, mis pakub naturaalse ja pikaajalise kaitse materalidele, millele see paigaldatakse. Toode on tehtud nakkuma tugevalt paigaldatavate materjalidelega, muutes katte osaks aluspinnast ja lubades aluspinnal hingata tänu veeauru läbilaskevõimele. Toote jätab värvitud pinnale täiesti naturaalse välimuse.

OMADUSED:

Olemus	Anorgaaniline silikaat
Lahusti	Vesi
Paigaldus	Pintsel, rull
Paigaldustemperatuur	+10 kuni +35 ^{O}C
Pinna kuivamisaeg: (EN ISO 1517)	< 1 tund
Kulu	5 m^2/Kg kui on 60 mikronit kuivanud värvi kiht
Veeauru läbilaskevõime (EN ISO 7783-1/2) (võrdse õhurõhu korral)	S_D < 5 meetrit Klass I (EN1504-2) Veeauru läbilaskev
Vee läbilaskevõime (EN 1062-3)	< 0,1 Kg/m^2 . h ^{0,5} Vett mitte läbilaskev (EN 1504-2)
Nake betoonist aluspinnaga (EN 1504-2)	3,5 Mpa (A:B/C:50%:50%
Ohtlikud ained (EN 1504-2)	Vastab standardile 1504-2 lõige 5.3
Värvused	Vaata värvikaarti

TUNNUSTUSED:

Euroopa vastavusmärgiga toode: toode vastab Euroopa standardile EN 1504-2 ja ehitustoodete direktiivile 89/106 / EMÜ

OMADUSED:

Suurepärane nake erinevate aluspindadega muutudes aluspinna osaks.
Suurepärane aluspinna veeauru läbilaskevõime.
Ei lase tekkida hallitusel või seentel.
Lihtne paigaldus tavaliste meetoditega: pintsel, rull, pihustamine.
Vee- ja vananemiskindel.

KASUTUSALAD:

Fassaadide kaitse, mis on tehtud betoonist, segust, tellistest, kipsist, jne. Orgaaniliste lahustite ja lõhnade puudumine lubab ka paigalduse siseruumides.

PINNA ETTEVALMISTUS:

Pind peab olemas puhas igasugustest jääkidest nagu määrded, õli, lahtised osakesed, tolm või muu mustus. Tsemendipiim tuleb eemaldada mehaaniliselt või meie **DESCA-2F**-ga loputades hiljem ohtra veega. Pinnal peab olema teatud karedus ja poorsus, et saavutada korralik nake.

KASUTUSMEETOD:

Uue mördi paigalduse järgselt vajab pind 3-4 nädalat tahenemisaega enne värvimist. Pinnad, mille katmiseks on kasutatud lupja, tuleb puhastada harjaga või **TECMASIL PRIMER** lahjendatud 50% veega. Kipsipindadel paigalda eelnevalt kiht **IMPRIMACION A** enne **TECMA PAINT SILICATOS**-e paigaldust.
Rusikareegel on et paigaldatakse kiht **TECMASIL PRIMER** lahjendatud 50% veega pindadele, mis on segu, betoon, tsemendi baasil krohvid, tellis, jne. kuna see kontrollib imendumist ja tugevdab pinda. Ühtlase imavusega pindadele võib **TECMA PAINT SILICATOS** paigaldada otse. Kui kasutada tihendava kihina, on võimalik ka kruntida kiht mis on tehtud 1 osast **TECMA PAINT SILICATOS** ja 1 osast **TECMASIL PRIMER** ja 1 osast veest. Nii saame me ühtlase imavuse ja katta samas kogu pinna.
Pindadel, mis on kaetud plast või akrüülvärvidega tuleb teha värvi paigaldus alles siis, kui kogu pind on puhastatud.

ERISOOVITUS:

- Lähedalolevad pinnad tuleb kaitsta pritsmete eest. Eriti tuleb hoolitseda klaasi, keraamika, naturaalsete kivide, lakitud pindade ja metallide, jne. eest. Pritsmed tuleb eemaldada koheselt veega.
- Tööriistad tuleb koheselt puhastada veega.
- Isegi kui paigaldust võib teha niisketes kohtades, on soovituslik, et niiskust ei oleks liiga palju.
- Täielik värvi kivinemine võtab aega 20 päeva.
- Ära kunagi paigalda temperatuuridel alla 10^{O}C.

PAKEND JA LADUSTAMINE:

TECMA PAINT® SILICATOS tarnitakse 10 ja 25 Kg plastämbrites. Toodet tuleb säilitada jahedas kaitstult pakase ja kõrgete temperatuuride eest.

** Sellel tehnilisel lehel sisalduv teave ja meie soovitused, nii suulised kui ka kirjalikud või meie laborites või välistes laborites läbi viidud testid, antakse heauskselt, tuginedes meie kogemustele ja katsete tulemustele, ilma et see oleks garantii. Meie soovitused ei vabasta kohustusest enne toote kasutamist põhjalikult teada toote kasutamisest ja teha eelnevad testid, kui on kahtlusi nende sobivuse suhtes mis tahes rakenduskohas. Meie toodete rakendamine, kasutamine ja käsitsemine on väljaspool meie kontrolli ning seetõttu lasub vastutus sellele, kes jätkab nende kasutamist. Seetõttu vastutab isik, kes kasutab toodet siin loetletud juhiseid järgimata. **

tel. (+372) 53 58 3696
Kontor: (+372) 6 088 080

Selbu Holding OÜ
info@betoniplast.**eu**
www.betoniplast.eu