

Toote nr. 1.536

TECMA IMPERAL P-91

ELASTNE POLÜURETAANIST HÜDROISOLATSIOONIMATERJAL

KIRJELDUS:

Ühekomponentne polüuretaani põhjal hüdrosoleeriv materjal, mis reageerib õhuniiskusega moodustades kestva ja väga elastse kattekihi, mis on alumiiniumi värvi.

TECMA IMPERAL P-91 tagab soojust ja valgust peegeldavad omadused tänu alumiiniumosakeste laminaarsele efektile.

Toode on välja töötatud asfalt- ja bituumenkatuste remondiks ja ka muude akrüülise veealuseliste hüdroisolatsioonimaterjalide jaoks.

OMADUSED:

- Väga elastne revolutsiooniline hüdroisolatsioonimaterjal.
- Võib kanda otse allolevale asfalt- või bituumenhüdroisolatsioonisüsteemidele.
- Võib kanda polüuretaanvahule ilma eelneva aluspinna töötluseta.
- Võib kanda hüdroisolatsioonimaterjalidele.
- Väga ilmastikukindel
- Võib peale kanda madalatel temperatuuridel, kõveneb ka 0 °C juures.
- Võib kanda ka teistele kattekihtidele soojust ja valgust peegeldava kihina.

TEHNILISED NÄITAJAD:

Tihedus:	1,1 ± 0,0 cm ³
Viskoosus	80 ± 5 Ku
Tahked osad	80% (kaal) / 75% (maht)
Kuivamisaeg	
- Tolmukuiv	6 tundi
- Ei nakku	12 tundi
- Täielik kuivamine	3-7 päeva sõltuvalt ilmastikust
- Üle värvitav	12 kuni 48 tundi sõltuvalt ilmastikutingimustest
Kuivamise kiirus 20 °C ja 50% Rel. Õhuniiskus	Laialiaetud vedelik tekitab kile peale 6 tundi peale paigaldust

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS:

Pinnad peavad olema kindlad ja puhtad rasvast, õlist, liivast, tolmust, lahtistest materjalidest või muudest saasteainetest. Seente või samblaga pinnad tuleb puhastada fungitsiidiga, loputades veega 12 tunni pärast. Kui remondite asfalt või bituumenrullmaterjalist pindu, soovitame eemaldada teravad ülekatte servad. Katkised kohad ja purunemised tuleb eelnevalt parandada. Polüuretaanvahetudele, hüdroisolatsioonimaterjalidele, asfaltkatetele ei ole vaja spetsiaalset ettevalmistust. Piisab pinna puhastamisest enne hüdrosoleeriva materjali paigaldust. Pragudesse

või liikumisvuukidesse on soovitatav eelnevalt paigaldada **SATECMA ELASTIC PM33** või **P-400** ja paidaldada hüdroisoleeriv materjal siis, kui mastiks on kuiv.

KUIDAS KASUTADA:

TECMA IMPERAL P-91 võib paigaldada pintsliga, rulliga või pihustades ilma õhuta. Paigaldus peab olema ühtlane, kattes kogu pinna. Põranda ja seina ühendustes peab toote paigaldus ulatuma seinale kuni 25 cm kõrgusele.

Soovituslik paksus:

- Kui peegeldav kiht: 0,3 Kg/m²
- Kui hüdroisoleeriv kiht: 1 – 1,5 Kg/m²

Tööriistade puhastamiseks on soovitatav kasutada meie lahustit **TECMA SOL C**

SPETSIAALSED SOOVITUSED:

TECMA IMPERAL P-91 saab paigaldada ka madate temperatuuridega, ka kuni 0 °C ja relatiivne õhuniiskus on vahemikus 30 ja 98%, Alati veendu, et pinnal pole kondensatsiooni.

- Ära paigalda niiskele või märjale pinnale
- Ära kata mördi või betooniga. Hüdroisolatsioon peab jääma katmatuks. Ära paigalda pinnale, mis planeeritakse sillutada.

LADUSTAMINE:

Hoia mahutid tihedalt suletud ja kaitstud temperatuuride eest üle 50°C.

PAKEND:

Toode on saadaval 10 ja 25 kg metallämbrites.