

VETTHÜLGAV VESIKLAAS

TOP SEAL SV100 VETTHÜLGAV VESIKLAAS

KATSEPROTOKOLLID JA TUNNISTUSED

- › Ettevõtte sertifikaadid vastavalt DIN EN ISO 9001:2015 ja DIN EN ISO 14001:2015.

OMADUSED

- › Tugevdab aluspinda, sulgeb poorid ja suurendab tänu silikaatstruktuurile keemilist vastupidavust
- › Tihendab pinda vedelike, näiteks soolase vee, hapete, reovee ja muude kemikaalide eest
- › Joogiveemahutite kaitsmiseks ja parandamiseks
- › Kaitseb pragude tekkimisel vee sissetungi eest
- › Kaitseb soolade väljasadestumise eest
- › Suurendab betooni ja tasanduskihi pinnatugevust ning vähendab kulumist
- › Vett ja õli hülgav toime
- › Muudab pinna välimust minimaalselt
- › Tänu nanotehnoloogiale tungib sügavale aluspinda
- › Veeauru läbilaskev
- › Kuumuskindel.
- › Lihtne peale kanda, kohe kasutusvalmis.
- › Väikese viskoossusega ja lõhnatu.
- › Kiire kuivamisega.
- › Pärsib vetikate kasvu sillutuskividel ja betoonpindadel.
- › Keskkonnasõbralik

KASUTUSALAD

- › Vanad ja uued tsemendipõhised põrandad
- › Seinte kaitsmiseks niiskuse eest
- › Suure mehaanilise ja keemilise koormusega alad
- › Soolase veega kokkupuutuvad alad
- › Betooni, tasanduskihtide, torude ja kõigi tsemendipõhiste aluspindade kaitseks

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP	TOP SEAL SV100
Baas	Anorgaaniline materjal
Lahustid	Puuduvad
Värvus	Läbipaistev
Konsistents	Vedel
Viskoosus	< 100 mPa·s
Maksimaalne lubatud suhteline õhuniiskus	kuni 95%
pH väärtus	11,9
Vajalik pealekandmist arv	1 - 2 korda 5-10 min jooksul
Pealekandmine	Pintsel / rull / pihustusseade
Tihedus ligikaudu	1,1 g/cm ²
Kulu ligikaudu (sõltuvalt aluspinnast)	150 - 400 g/m ²
Õhu ja aluspinna temperatuur	+5 °C kuni +55 °C

PAIGALDUS

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS:

Aluspind peab olema kuiv ja tolmuva. Lahtised osakesed, õli, rasv ja muud saasteained tuleb eemaldada. Kriidised ja liivased osakesed tuleb enne töötlemist eemaldada, näiteks võimsa tööstusliku tolmuimejaga. Krohv ja muud pehmed katted tuleb eemaldada.

PEALEKANDMINE

PAGEL TOP SEAL SV100 kantakse imavale kuivale aluspinnale lahjendamata kujul, pihustades või ühtlaselt pintsliga. Suure imavusega ja väga peenpoorsetel pindadel võib toodet lahjendada puhta veega vahekorras 1 : 1. Vajaduse korral kanda peale kaks kihti märg-märjale meetodil. Vältida üleliigset materjali. Pinda tuleb pärast töötlemist 24 tunni jooksul kaitsta vihma ja niiskuse eest. Selle aja jooksul ei tohi pinda katta ega muul viisil töödelda. Lasta kuivada vähemalt 6 tundi ning vältida eelkõige temperatuuri langemist alla kastepunkti.

TÄHELEPANU

Kui **PAGEL TOP SEAL SV100** kasutatakse koos **PAGEL SEAL SI100**-ga, tuleb esmalt peale kanda **PAGEL SEAL SI100**. **PAGEL TOP SEAL SV100** võib peale kanda alles pärast **PAGEL SEAL SI100** piisavat kuivamist. Aluspind ei tohi enam olla märg. **PAGEL SEAL SI100** paigaldusjuhised leiata **PAGEL SEAL SI100** tehniliselt infolehel.

Tööriistad ja puhastamine

Pintsel, lai pintsel, rull või pihustusseade. Iga töökatkestuse korral tuleb tööriistad veega puhastada. Enne uuesti kasutamist peavad tööriistad olema kuivanud.

MÄRKUS

Dekoratiivsetel nähtavatel pindadel tuleb vähemalt päev varem teha mittekriitilises kohas prooviala. Mitteimavale aluspinnale ei tohi toodet peale kanda. Klaasi, plaate, klinkrit ja muid sarnaseid pindu tuleb kaitsta pritsmete eest. Alumiinium ei tohi tootega kokku puutuda. Määrduvad pinnad tuleb kohe veega pesta. **PAGEL TOP SEAL SV100** ei tohi enne pealekandmist sattuda töödeldavale pinnale, näiteks tilkuvatelt tööriistadelt või jalanõudelt, mille alla on toodet kogunenud. Vastasel juhul võivad enne pealekandmist märjaks saanud kohtades tekkida soolade väljasadestumised. Pealekandmise ajal tuleb kanda puhtaid jalanõusid, et vältida juba töödeldud aluspinna määrdumist.

SÄILITAMINE

24 kuud alates tootmiskuupäevast
Hoida jahedas, kuivas ja külmavabas kohas, suletud originaalpakendis.

PAKEND

5 Kg kanister
Muud pakendisuurused on saadaval tellimisel.